



Ali ste vedeli?

Material GravoFoam je primeren za lasersko obdelavo, saj se lepo gravira in reže, pri sami obdelavi pa ne proizvaja dima. Primeren je za izdelavo obeskov.

Obdelava

- Rezanje s klino ali cirkularno žago.
- Izhodiščni parametri za laserko obdelavo pri 60W laserju:

Graviranje

- Moč: 25%
- Hitrost: 70%
- DPI: 200

Rezanje

- Moč: 70%
- Hitrost: 15%
- DPI: 200

Specifikacije

Površina	Mat
Globina gravure	/
Debelina	7 mm ali 9,5 mm
Standardna velikost (mm)	500 x 400mm
Sestava	Termoplastičen Ethyl-Vinil-Acetat

	Barva površine	Barva gravure	Debelina	
			7 mm	9.5 mm
	črna	črna	55.111.070	55.111.100
	bela	bela	55.112.070	55.112.100
	rdeča	rdeča	55.113.070	55.113.100
	modra	modra	55.114.070	55.114.100
	svetlo modra	svetlo modra	55.115.070	55.115.100
	rumena	rumena	55.116.070	55.116.100
	siva	siva	55.119.070	55.119.100
	temno siva	temno siva	55.120.070	55.120.100
	rjava čokolada	rjava čokolada		55.121.100
	pariško temno modra	pariško temno modra	55.123.070	55.123.100
	vodeno modra	vodeno modra	55.124.070	55.124.100
	oranžna	oranžna	55.129.070	55.129.100
	pistacija zelena	pistacija zelena	55.130.070	55.130.100
	mint zelena	mint zelena	55.131.070	55.131.100
	temno zelena	temno zelena	55.132.070	55.132.100
	temno roza	temno roza		55.133.100*
	ciklama	ciklama		55.134.100
	roza	roza	55.135.070	55.135.100
	temna vijolična	temna vijolična	55.136.070*	55.136.100*
	vijolična	vijolična	55.137.070	55.137.100
	marelična	marelična	55.138.070	55.138.100
	kapučino rjava	kapučino rjava		55.149.100
	temna čokolada	temna čokolada		55.150.100
	vinsko rdeča	vinsko rdeča		55.151.100

* Material dobavljiv do razprodaje zalog.

Lastnosti/obdelava

Notranja uporaba	■		Zunanja uporaba
Rezanje	■	■	Žaganje
Zaščitna folija		■	Tiskanje
Odpornost na praske		■	Upogljivost
Nelomljivost	■		UV odpornost
Min. temp.		80°C	Maks. temp.

